

Cementbázisú gyorskötő tömítő anyag

- vízbetörés ellen
- másodpercek alatt köt
- tartós

Termékleírás	Cement alapú, használatra kész, gyorskötésű keverék víz és nedvesség beszivárgások megállítására.
Felhasználási területek	VANDEX PLUG külső és belső oldalon alkalmazható vízzáró habarcs a szivárgások tömítésére, olyan esetekben, amikor rendkívül gyors kötésre és szilárdulásra van szükség: ■ Vízbetörések és szivárgások megállítására ■ Szivárgó repedések tömítésére ■ Nedves felülethez is tapad ■ Kerámia anyagú csövek szivárgásainak tömítésére ■ Akna és alagút elemek közötti kapcsolatok tömítésére ■ Víztartó szerkezetek azonnali javítására ■ Acél elemek betonba és falazatba történő rögzítésére (pl. korlátok) ■ Erózióálló habarcs csapóesőnek kitett felületekre ■ Csatornatömítések erózióálló megtámasztása ■ Vízalatti munkákhoz A VANDEX PLUG a következő aljzatok esetében alkalmazható: ■ Beton ■ Falazott szerkezetek ■ Kerámia ■ Kő
Tulajdonságok	A VANDEX PLUG az alábbi fizikai tulajdonságokkal rendelkezik: ■ Megállítja a betörő / beszivárgó vizet ■ Kb. 30 másodperccel a keverés után köt ■ Tartós ■ Víz alatt is használható ■ Vízrel összekeverve vagy szárazon porként is alkalmazható ■ Egyszerű felhasználás ■ Praktikus, visszazárható csomagolás
Felület előkészítés	Az aljzat legyen tiszta, szilárd, és szennyeződésektől mentes. A repedések környékét véssé le és tisztítsa meg, hogy alkalmas alapot kapjon a VANDEX PLUG alkalmazásához.

Keverés	A kötési időt a hozzáadott víz mennyisége nagyban befolyásolja. Általános esetben (20°C-on): 1 kg VANDEX PLUG-hoz 0,25 liter vizet adunk. Miután a VANDEX PLUG-ot a vízhez adagoljuk, gyorsan keverjük össze, kb. 15 másodperc alatt. A kötés a keveréstől számított 30 másodpercen belül bekövetkezik. Hideg időben használjon langyos vizet, meleg időben pedig hideg vizet												
Alkalmazás	A veszteségek elkerülése végett mindig csak kevés VANDEX PLUG-ot keverjen be előre. ■ A keverés után azonnal használja fel a Vandex Plug-ot. Nyomja erősen az alkalmazás helyére és tartsa ott kb. 30 másodpercig. Használjon gumikesztyűt. ■ Tartsa enyhe nyomás alatt, amíg meg nem köt. ■ Távolítsa el a felesleges anyagot. Bizonyos körülmények között a VANDEX PLUG szárazon, porként is alkalmazható. Ebben az esetben a port juttassa közvetlenül a vízbetörés pontjába, majd tartsa ott 30-40 másodpercig.												
Anyagfelhasználás	A szivárgás méretétől függően kb. 0,3 kg / szivárgás, 2 kg/dm ³ .												
Csomagolás	5 és 15 kg-os visszazárható műanyag dobozban.												
Tárolás	Száraz helyen tárolva, eredeti, sértetlen csomagolásában 12 hónapig eltartható.												
Műszaki adatok	<table> <tr> <td>Állag</td><td>por</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>szürke</td></tr> <tr> <td>Térfogatsűrűség 25°C-on</td><td>1,2 kg/l</td></tr> <tr> <td>Komponensek száma</td><td>1 komponensű</td></tr> <tr> <td>Alkalmazási hőmérséklet</td><td>+5 °C és + 25 °C között (az aljzat és a keverővíz hőmérsékletére vonatkozik)</td></tr> <tr> <td>Bedolgozhatósági idő</td><td>kb. 30 másodperc (keverés után)</td></tr> </table> Az adatok a laboratóriumi körülmények között elvégzett számos vizsgálatok átlagait mutatják. A gyakorlatban a meteorológiai tényezők, úgymint hőmérséklet, vagy páratartalom, továbbá az aljzat porozítása befolyásolhatják ezeket az értékeket.	Állag	por	Szín	szürke	Térfogatsűrűség 25°C-on	1,2 kg/l	Komponensek száma	1 komponensű	Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és + 25 °C között (az aljzat és a keverővíz hőmérsékletére vonatkozik)	Bedolgozhatósági idő	kb. 30 másodperc (keverés után)
Állag	por												
Szín	szürke												
Térfogatsűrűség 25°C-on	1,2 kg/l												
Komponensek száma	1 komponensű												
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és + 25 °C között (az aljzat és a keverővíz hőmérsékletére vonatkozik)												
Bedolgozhatósági idő	kb. 30 másodperc (keverés után)												
Munkavédelmi és egészségügyi előírások	A VANDEX PLUG cementet tartalmaz. Irritálja a bőrt. Súlyos szemkárosodást okozhat. Gyerekektől távol tartandó. A port ne lélegezze be. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezését. Ha szembe kerül azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Viseljen megfelelő kesztyűt, szem- és arcvédőt. További információkért kérjük olvassa el a biztonsági adatlapot.												

Az itt leírt információk hosszú távú tapasztalatainkon és a tudásunk legjaván alapulnak. Garanciát azonban nem vállalhatunk rájuk, mivel minden egyes eset körülményeit ismernünk kellene a sikeres alkalmazáshoz. A szükséges anyagmennyiségre vonatkozó ajánlásaink átlagos feltételekre vonatkoznak, de egyes esetekben nagyobb mennyiségekre is szükség lehet.

 BETONVÉDELEM ÉS VÍZSZIGETELÉS	SZÉKHELY ÉS NEMZETKÖZI ÉRTÉKESÍTÉS: VANDEX INTERNATIONAL LTD Postafiók, CH-4501 Solothurn/Svájc Telefon: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37 E-mail: info@vandex.com www.vandex.com	MAGYARORSZÁGON FORGALMAZZA: BITIMPEX  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alapítva 2003 1119 Budapest Petzvál J. u. 46-48. Tel: +36/1-3622473 E-mail: bitimpex@bitimpex.hu www.bitimpex.hu
AnRPM Company		

