

TERMÉK ADATLAP

SikaCeram®-105

Általános felhasználású, cementbázisú csemperagasztó

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaCeram®-105 cementbázisú, C1T osztályú csemperagasztó burkolólapok tartós rögzítéséhez. Alkalmazható trópusi és forró éghajlaton is.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas az alábbiak ragasztásához:

- Fali és padlócsempék
- Nedvszívó és nem nedvszívó burkolólapok

Kizárólag beltéri használatra.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Használata egyszerű, csak vízzel kell összekeverni
- Kitűnő bedolgozhatóság
- Hosszú fazékidő
- Feldolgozható közvetlenül cementesztrich, beton és mészhabarcs felületre
- Nem mérgező
- Beltéri használatra

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Cementbázisú por, polimerrel módosított kötőanyag
Csomagolás	25 kg-os zsák
Megjelenés / Szín	Por
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában gyártási időtől számítva 12 hónapig eltartható.
Tárolási feltételek	Száraz, napfénytől védett helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakító-tapadószilárdság	≥ 0,5 MPa
--------------------------	-----------

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	20 - 22% vagy 5 - 5,5 liter tiszta víz egy 25 kg-os zsákhoz
Anyagfelhasználás	Az anyagszükséglet 1,5 és 8 kg/m ² közötti az alábbiak függvényében: - alapfelület (egyenletesség, érdesség) - burkolólap típusa (méret, vastagság, nedvszívó képesség, porozitás) - ragasztási mód (egy vagy kétoldalas)
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között (alapfelület)

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

Jelen Termék Adatlapban szereplő műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek meghatározva. Rajtuk kívül álló okok miatt a tényleges mérési adatok ezektől eltérhetnek.

Megjegyzés: A SikaCeram®-105 terméket ne használja közvetlenül gipsz vagy gipszkarton felületen. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

A beton, habarcs, falazat felülete legyen tiszta, zsírtól, olajtól és gyengén tapadó részekről mentes. Mechanikusan készítse elő a felületet a megfelelő módszerrel: szemcseszórással, nagynyomású vizes tisztítással (legalább 150 bar nyomás), légkalapáccsal vagy tűs leverőgéppel. Az új vagy sima felületű betonfelületet homokszórással kell előkészíteni. A felületeknek a lehető legsimábbnak kell lenniük. A furatokat és egyéb egyenlenségeket megfelelő SikaTop / Monotop termékkel töltsse ki. A nedvszívó betonfelületet alaposan töltsse vízzel a csemperagasztó feldolgozása előtt.

KEVERÉS

Öntsön kb. 5 - 5,5 liter tiszta, hideg vizet egy tiszta keverőedénybe. Lassan adagolja hozzá a SikaCeram®-105 port, majd keverje legalább 3 percen keresztül, míg homogén, csomómentes keveréket kap. Csak akkora mennyiséget keverjen be, amit a termék nyitott idején belül fel tud dolgozni. Keverés után már ne adjon hozzá több vizet vagy más adalékot!

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaCeram®-105

Május 2025, Version 01.01

021710102000000050

FELHASZNÁLÁS

A SikaCeram®-105-öt 3-10 mm vastagságban hordja fel egy fogazott simítóval közvetlenül a betonra, majd oszlassa szét egyenletesen. Csak akkora felületre hordja fel, amit 15-20 percen belül le tud burkolni. Nyomja a csempéket erősen a ragasztóba enyhe csavaró mozgulattal az optimális tapadás biztosítása érdekében.

1. 5-5,5 liter tiszta vízzel keverje össze a 25 kg-os zsákot.
2. Alacsony sebességgel keverje össze alaposan (max. 500 ford./perc).
3. Kisebb burkolólapokra V fogazatú simítóval hordja fel.
4. Nagyobb burkolólapokra szögletes fogazású simítóval hordja fel.
5. A csempéket nyomja erősen a friss ragasztóágyba.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

SikaCeram-105-hu-HU-(05-2025)-1-1.pdf