

# TERMÉK ADATLAP

## Sika® Primer-3 N

### OLDÓSZERES ALAPOZÓ PORÓZUS ALAPFELÜLETEKRE ÉS FÉMEKRE

#### TERMÉKLEÍRÁS

Sika® Primer-3 N egykomponensű, oldószeres alapozó.

#### FELHASZNÁLÁS

Sika® Primer-3 N oldószeres, egykomponensű alapozó a Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® és Sikasil® termékekhez porózus (pl. beton) és fém alapfelületekre.

#### JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Könnyen alkalmazható
- Vízlepergető
- Rövid kiszellőzési idő

#### TERMÉKINFORMÁCIÓ

<b>Vegyí alapanyag</b>	Egykomponensű, oldószeres epoxigyanta bázisú keverék
<b>Csomagolás</b>	250 ml-es flakon, 6 db / doboz 1 l-es flakon, 4 db / doboz 5 l-es kanna
<b>Szín</b>	Átlátszó
<b>Eltarthatóság</b>	Sika® Primer-3 N bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett, a gyártástól számított 9 hónapig tárolható.
<b>Tárolási feltételek</b>	Sika® Primer-3 N bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolható.
<b>Sűrűség</b>	kb. 1,00 kg/l (MSZ EN ISO 2811-1)
<b>Szárazanyag tartalom</b>	kb. 34%
<b>Viszkózitás</b>	kb. 10 mPa*s (MSZ EN ISO 3219)

#### FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Felületi kiadósság/liter		Hossz kiadósság/liter
	Porózus felületen	Nem porózus felületen	
	5 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	250 m
			400 m
<b>Levegő környezeti hőmérséklete</b>	+5 °C - +40 °C, min. 3 °C -kal a harmatpont felett		
<b>Alapfelület hőmérséklete</b>	+5 °C - +40 °C		

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, olaj-, zsír-, por-, laza és homokolódó részekről mentes. A cementtejet távolítsuk el.

### FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A Sika® Primer-3 N alapozót egy rétegben tiszta ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel az alapfelületre. Használat után azonnal zárjuk vissza szorosan az üveget.

### ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után az összes eszközt azonnal tisztítsuk meg, mert a kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

## TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Biztonsági adatlap
- Felületelőkészítési táblázat
- "A hézagtömítő anyagok felhasználása" című Eljárási Utasítás
- "Karbantartás, tisztítás és felújítás" című Eljárási Utasítás

## KORLÁTOZÁSOK

- Sika® Primer-3 N-et a felbontás után egy hónapon belül használjuk fel.
- Ne használjuk fel az anyagot, ha láthatóan szétvált vagy gélesedett.
- Az alapozók tapadást elősegítő anyagok. Nem helyettesítik a felület helyes tisztítását, és a szilárdságot sem befolyásolják.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Sika Hungária Kft.  
Építőipari Üzletág  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.